

● 品質規格

項目	値	試験法
密度	0.940-0.960 g/cm ³	ASTM D1505
カーボンブラック含有量	>1.5%	ASTM D1603
酸化誘導時間	≥150min	ASTM D3895
引張破断強度 (Tensile strength)	≥25kN/m	ASTM D638
ESCR	>5000hours	ASTM D1693

項目	値			試験法
	セル高さ	i-slotなし	i-slotあり	
剥離強度 (Peeling strength)	100mm	16.0kN/m	14.5kN/m	ISO13426-1 Method B
	150mm	16.0kN/m	14.5kN/m	
	200mm	15.0kN/m	13.5kN/m	
	300mm	14.5kN/m	13.2kN/m	
分割強度 (Splitting strength)	100mm	30.0kN/m	28.0kN/m	ISO13426-1 Method C
	150mm	30.0kN/m	28.0kN/m	
	200mm	28.0kN/m	26.0kN/m	
	300mm	26.0kN/m	24.0kN/m	

項目	値	試験法
耐酸 耐アルカリ 耐薬品	実用上問題無し	N/A
表面	ざらざら加工 穴あき	N/A